



FICHA TECNICA

VINILICA

M-20 MATE

TIPO DE PRODUCTO

VINILICA ACRILICA M-20 MATE
 PARA INTERIORES Y EXTERIORES
 TERMINADO MATE CON 0.0 U.B GLOSS METER
 COLORES DISPONIBLES: BLANCO Y BASICOS

USOS Y VENTAJAS

Puede ser utilizado en cualquier tipo de superficies.
 Rápido poder cubriente.
 No se calea o craquela al paso del tiempo.
 No se amarillea la blanco o cambia el color al paso de los meses.
 Puede ser entintado con cualquier color o básico.
 Puede ser entintada con equipo de igualado a tintas por goteo



EQUIPO PARA APLICADO

Brochas de cerda fina.
 Rodillo de 9" para aplicado en muros finos o rugosos.
 Equipo de guantes y lentes protectores para evir salpicaduras.
 Plastico o empapelado de superficies.

LIMPIEZA DE MUROS

La limpieza de los muros es fácil y rápido, soto tenemos que tener en cuenta los siguientes puntos:

- 1.- Quite las cascaras que se puedan levantar, así evitaremos que se formes bolsas al momento de el pintado y posteriormente el mismo descascarado.
- 2.- Talle con un cepillo de pelo de plástico para así levantar el resto del polvo suelto.
- 3.- Selle con sellador acrílico o el sellador 5 x 1, con sus diluciones apropiadas para cada uno. No tenemos que olvidad que da mejor resultado varias capas muy delgadas que una muy gruesa, ya que el muro lo absorbe mejor en capas delgadas, las muy gruesas dejan el sellador en la superficie del muro.
- 4.- Cuando veamos que el muro tiene un ligero brillo esta listo para pintar.

FONDEADO DE MURO.

- 1.- Aplique una capa de fondo para muro de la marca EASY. El cual ya esta listo para usarse.
- 2.-Si lo elabora Ud. mismo, le recomendamos usar sellador acrílico o el sellador 5 x 1, ya que da mejores resultados estos selladores.
- 3.-Evite utilizar cal o cemento blanco, estos materiales blanquean las vinílicas al paso de los meses, y un signo muy común de que se fondeo con eso es que se empiezan a formar manchas blancas en los muros como si estuvieran decoloradas.
- 4.-Este tipo de problemas que pasa al fondear con cemento, no se soluciona con el echo de pintar una ocasión, tenemos datos que han sido en ocaiciones hasta la cuarta pintada donde ya se evita el cambio de color.
- 4.- Deje secar una hora cualquiera de los dos productos el echo por pinturas EASY o el que Ud. elabore, ya una ves seco esta listo para pintar!!.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

CONSISTENCIA	PASTOSA
DENSIDAD	1.38 +/- 5% g/ml
ESPEJOR	13,000 a 18,000 cps depediendo altura y temperatura
% TOTAL DE SÓLIDOS	65% sobre volumen al salir de planta
RENDIMIENTO	100 mts ² aprox. (muestreo lavoratorio)
VISCOSIDAD	100-120 unidades Krebs
METALES PESADOS	0.0% sobre volumen al salir de planta
SECADO	30 minutos al tacto, dureza maxima 24 hrs
COLOR ORIGINAL	Dependiendo del tono producido, no hay cambio a las horas
LAVABILIDAD	100% LAVABLE
TERMINADO	MATE
USOS	Todo tipo de susos, interiores

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Una ves pintado se recomiento que al lavar el quipo seve de ser con agua limpia procurando evitar las aglomeraciones de pinturas en brochas o rodillos ya que esto una ves seco no se podra levantar
El agua del lavado no se recomienda vaciar al drenaje, mejor deje secar por unos dias y el resto de los solidos podra separarlos del envase y podra ser tirado en un lugar adecuado.

CUIDADO DE LA ZONA PINTADA

SIGA ESTOS SIGUIENTES PASOS EN EL CUIDADO DE SUS MUROS Y TENDRA MEJORES RESULTADOS Y MAS DURACION DE SU PINTURA.

- 1.- EVITE LAVAR LOS MUROS DESPUES DE PINTAR, TENEMOS QUE DEJAR PASAR CUANDO MENOS 2 DIAS PARA PODER LAVARLOS, YA QUE ES EL TIEMPO QUE DURA EN LLEGAR A SU DUREZA MAXIMA.
 - 2.- PARA MEJORES RESULTADOS DE LIMPIEZA Y MAS COMPLETO LE RECOMENDAMOS UTILIZAR PINTURAS SATINADAS, YA QUE ESTAS ABSORVEN MENOS SUCIEDADES QUE UNAS MATES
 - 3.-TENGA EN CUENTA QUE ESTOS PRODUCTOS SIRVEN PARA RECUBRIR MUROS LIMPIOS Y SIN GRIETAS, YA QUE LAS VINILICAS NO PUEDEN PEGAR POLVO O MATERIAL SUELTO, Y MUCHO MENOS EVITAR QUE SE FORMEN GRIETAS EN LOS MUROS, YA QUE SU ELASTICIDAD NO LOGRA LLEGAR A LOS GRADOS DE SEPARACION QUE PUEDEN TENER LAS GRIETAS FORMADAS.
- NO OLVIDEMOS QUE DICHAS GRIETAS SE FORMAN POR LA SEPARACION NATURAL DE LOS MUROS, O LOS MOVIMIENTOS TELURICOS.
PERO PRINCIPALMENTE A EL DESHIDRATADO DE LA MEZCLA DE LA PARED.

COLORES

AZUL
AMARILLO
NARANJA
ROJO VIVO
ROJO OXIDO
VERDE
NEGRO
MORADO
CARMIN
OCRE



PINTURAS EASY DE MEXICO SA DE CV
HACIENDA DE LA GARZA 205
COL. SANTA PAULA
TONALA JAL.
C.P. 45420
TEL 01 33 15 16 03 83 CON 3 LINEAS
GRUPOVINTEX@GMAIL.COM
PINTURASEASY.COM